

FERTON X

GOMMA EPOSSIDICA TRASPARENTE

Descrizione

Formulato epossidico completamente trasparente con speciali additivi che ne prevengono l'ingiallimento preservandone la qualità. Con un minimo impegno e la giusta dose di fantasia, sarà possibile realizzare opere davvero sorprendenti. Il formulato possiede ottime proprietà anti bolla e la sua bassa viscosità permette di ottenere oggetti anche di bassissimo spessore.

Versare in un contenitore liscio il componente A pesandolo con una bilancia di precisione della quantità desiderata, inserire al suo interno coloranti appositi o glitter qualora lo si desideri, aggiungere in peso il componente B e mescolare per 2 minuti lentamente per minimizzare la formazione di bollicine, assicurandosi di raschiare bene il fondo e i bordi. Colare la resina nello stampo. Tramite l'utilizzo in superficie di aria calda o di una fiamma è possibile rimuovere le bolle d'aria.

Caratteristiche Tecniche

Viscosità	800 mPa*s
PotLife	30 min (25 °c)
Fuori Tatto	8 ore (25 °c)
Maturazione	24 ore (25 °c)
Rapporto in peso A/B	100/100
Durezza	70 Shore A

Il prodotto dopo diversi giorni di maturazione, raggiunge una durezza più elevata di quella iniziale.

Note

Non usare a temperature inferiori a 8-10°C.

Indossare guanti e occhiali protettivi sia durante la miscela che nell'applicazione.

Lavare rulli e attrezzi con diluente epossidico o nitro.

Smaltire le confezioni seguendo le locali normative in vigore.

Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.