

# TANK REGENERATOR

## SMALTO PER RIPRISTINO SERBATOI

### Descrizione

Smalto epossidico per il ripristino di serbatoi in metallo danneggiati dalla ruggine. Di facile e rapida applicazione, consente in pochi passaggi di ripristinare allo stato originale la qualità dei serbatoi stoccanti benzine e carburanti generici di moto e auto.

1. Mescolare i componenti in dose
2. Versare il prodotto nel serbatoio
3. Agitare e scuotere il serbatoio fino ad ottenere la completa ricopertura delle pareti
4. Attendere 48 ore prima di stoccare carburanti

Per un ciclo ancora più performante si consiglia di pretrattare la superficie con FERTON ZINC BASE PRIMER che garantirà una protezione dalla ruggine incredibilmente maggiore.

### Caratteristiche Tecniche

Viscosità	20000 mPa*s
PotLife	25 min
Fuori Tatto	12 ore
Rapporto in peso A/B	100/8
Durezza	100 Shore A

### Note

Non usare a temperature inferiori a 8-10°C. Indossare guanti e occhiali protettivi sia durante la miscela che nell'applicazione. Lavare rulli e attrezzi con diluente epossidico o nitro. Smaltire le confezioni seguendo le locali normative in vigore. Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.