

FERTON ZINC PRIMER

SMALTO EPOSSIDICO PASSIVANTE PER RIPRISTINO SERBATOI

Descrizione

Smalto epossidico al fosfato di zinco per il ripristino di serbatoi in metallo danneggiati dalla ruggine. Di facile e rapida applicazione, consente in pochi passaggi di ripristinare allo stato originale la qualità dei serbatoi stoccanti benzine e carburanti generici di moto e auto.

1. Mescolare i componenti in dose
2. Versare il prodotto nel serbatoio
3. Agitare e scuotere il serbatoio fino ad ottenere la completa ricopertura delle pareti
4. Applicare Ferton Tank Regenerator

Caratteristiche Tecniche

Viscosità	1000 mPa*s
PotLife	25 min
Fuori Tatto	12 ore
Rapporto in peso A/B	100/22,5
Durezza	100 Shore A

Note

Non usare a temperature inferiori a 8-10°C. Indossare guanti e occhiali protettivi sia durante la miscela che nell'applicazione. Lavare rulli e attrezzi con diluente epossidico o nitro. Smaltire le confezioni seguendo le locali normative in vigore. Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.